



DIDELOTIA

Didelotia, spp.



Descripción de la madera

- **Albura:** Entre blanca y amarillenta.
- **Duramen:** Rosa salmón, a veces con vetas de un pardo verdoso.
- **Fibra:** Recta, a veces con contrahílo.
- **Grano:** Basto.
- **Defectos:**


Propiedades físicas

- Densidad aparente al 12% de humedad
640 kg/m³.
- Estabilidad dimensional
 - Coeficiente de contracción volumétrico
- %
 - Relación entre contracciones
- %
- Dureza (Chalais-Meudon)



2,2

Propiedades mecánicas



Resistencia a flexión estática
1.035 kg/cm²

Módulo de elasticidad
118.000 kg/cm²



Resistencia a la compresión
551 kg/cm²

Procedencia



Mecanización

- **Aserrado:** Difícil. Alto riesgo de desafilado de la sierra.
- **Secado:** De rápido a normal.
- **Cepillado:** -
- **Encolado:** Bueno.
- **Clavado y atornillado:** -
- **Acabado:** -

Aplicaciones

- Carpintería interior, exterior y ebanistería.
- Suelos y escaleras.
- Muebles y torneados.

Durabilidad: Media a baja.

Impregnabilidad: Poco impregnable.



MADERAS Y CHAPAS
BLANQUER

www.blanquer.com

+34 96 120 19 63

blanquer@blanquer.com