

## ETIMOEO

*Copaifera spp.*




### Descripción de la madera


- **Albura:** Crema claro
- **Duramen:** Marrón rojizo a marrón grisáceo.
- **Fibra:** Recta, en ocasiones ligeramente entrelazada
- **Grano:** Fino a medio
- **Defectos:** Ocasionalmente manchas de resina

### Propiedades físicas

- Densidad aparente al 12% de humedad  
680 kg/m<sup>3</sup>.
- Estabilidad dimensional
  - Coeficiente de contracción volumétrico  
0,47% madera nerviosa.
  - Relación entre contracciones  
1,67 %
- Dureza (Chaláis-Meudon)  
2,1 Madera semiblanda.



### Propiedades mecánicas



**Durabilidad:** Medianamente durable.

**Impregnabilidad:**

Albura: Impregnable.  
Duramen: Poco impregnable.

### Procedencia



### Mecanización

- **Aserrado:** Fácil, sin problemas especiales.
- **Secado:** Velocidad media. Riesgos medios de deformaciones y de aparición de fendas.
- **Cepillado:** Sin problemas.
- **Encolado:** Bueno.
- **Clavado y atornillado:** Conviene realizar pretaladros.
- **Acabado:** Bueno.

### Aplicaciones

- Muebles y ebanistería fina de interior.
- Carpintería de interior, puertas, revestimientos, molduras, rodapiés, frisos, escaleras.
- Carpintería exterior, puertas y ventanas  
Chapas decorativas y tablero contrachapado