



LENGA

Nothofagus pumilio Kras




Descripción de la madera


- **Albura:** Blanco rosado.
- **Duramen:** Amarillo rosado.
- **Fibra:** Recta.
- **Grano:** Fino.
- **Defectos:**

Propiedades físicas

- Densidad aparente al 12% de humedad
540 kg/m³ semiligera
- Estabilidad dimensional
 - Coeficiente de contracción volumétrico
0,42 % estable
 - Relación entre contracciones
2,1 % tendencia
- Dureza (Chalais-Meudon)
3,2 semidura



Propiedades mecánicas



Durabilidad: Poco durable.

Impregnabilidad:

Albura: impregnable.

Duramen: No impregnable

Procedencia



Mecanización

- **Aserrado:** Fácil, sin problemas.
- **Secado:** Lento. Riesgo de atejado
- **Cepillado:** Sin problemas.
- **Encolado:** Fácil.
- **Clavado y atornillado:** Fácil a regular.
- **Acabado:** Fácil.

Aplicaciones

- Muebles y ebanistería fina de interior. Talla, torneados y muebles curvados
- Carpintería de huecos y revestimientos, interior: Puertas, tarima, frisos, molduras, rodapiés.
- Chapas decorativas

