

LIMBALI

Gibertiodendron preussii, J. Léonard.




Descripción de la madera


- **Albura:** Grisácea o amarillenta.
- **Duramen:** Marrón cobrizo.
- **Fibra:** Recta o ligeramente entrelazada.
- **Grano:** Grueso a basto.
- **Defectos:** Suele presentar tensiones internas.

Propiedades físicas

- Densidad aparente al 12% de humedad
810 kg/m³
- Estabilidad dimensional
 - Coeficiente de contracción volumétrico
0,62 %
 - Relación entre contracciones
1,9 %
- Dureza (Chalais-Meudon)
5,5 semidura



Propiedades mecánicas



Durabilidad: Medianamente durable.

Impregnabilidad:

Duramen: Poco impregnable

Procedencia



Mecanización

- **Aserrado:** Requiere equipos de gran potencia.
- **Secado:** Lento y cuidadoso. Riesgo leve de deformaciones y alto de fendas.
- **Cepillado:** Necesarios equipos de gran potencia, leves dificultades por el repelo.
- **Encolado:** Sin dificultades.
- **Clavado y atornillado:** Requiere pretaladros.
- **Acabado:** Sin dificultades.

Aplicaciones

- Carpintería interior y exterior.
- Carpintería de armar.
- Construcción naval.
- Fondos de vehículos o contenedores.