



MAPLE BLANDO

Acer rubrum Marsh




Descripción de la madera

- **Albura:** Blanca
- **Duramen:** Rojo pálido.
- **Fibra:** Recta, en ocasiones onduladas.
- **Grano:** Fino.
- **Defectos:**

Propiedades físicas


- Densidad aparente al 12% de humedad
590 kg/m³ semiligera
- Estabilidad dimensional
 - Coeficiente de contracción volumétrico
0,41 % estable
 - Relación entre contracciones
2,1 % tendencia a atear
- Dureza (Chalais-Meudon)
3,2 semidura



Procedencia



Propiedades mecánicas



Mecanización

- **Aserrado:** Fácil, sin problemas.
- **Secado:** Fácil y rápido. Riesgo de atear.
- **Cepillado:** Sin problemas.
- **Encolado:** Sin dificultades.
- **Clavado y atornillado:** Sin dificultades.
- **Acabado:** Sin dificultades.

Durabilidad: Durable.

Impregnabilidad:

Albura: Impregnable.
Duramen: Poco impregnable.

Aplicaciones

- Muebles finos de interior. Talla, torneados y muebles curvados
- Carpintería de huecos y revestimientos, interior: Puertas, ventanas, tarima, parquet, frisos, molduras.
- Chapas decorativas

