



MORERA

Morus alba, L.




Descripción de la madera


- **Albura:** Blanca.
- **Duramen:** Amarillo moderado a fuerte.
- **Fibra:** Recta.
- **Grano:** Medio.
- **Defectos:**

Propiedades físicas

- Densidad aparente al 12% de humedad
724 kg/m³ semipesada
- Estabilidad dimensional
 - Coeficiente de contracción volumétrico
0,48 % medianamente nerviosa
 - Relación entre contracciones
1,39
- Dureza (Chalais-Meudon)



Propiedades mecánicas



Durabilidad: Durable.

Impregnabilidad: Poco impregnable.

Procedencia



Mecanización

- **Aserrado:** Sin dificultades.
- **Secado:** Sin dificultades.
- **Cepillado:** Sin dificultades.
- **Encolado:** Sin dificultades.
- **Clavado y atornillado:** Sin dificultades.
- **Acabado:** Sin dificultades.

Aplicaciones

- Ebanistería.
- Carretería.
- Tonelería.
- Mangos de herramientas

