

PEROBA

Paratecoma peroba, Kuhl.




Descripción de la madera


- **Albura:** Gris amarillento o blanco.
- **Duramen:** Marrón oliva.
- **Fibra:** Entrelazada.
- **Grano:** Medio.
- **Defectos:** Las astillas son tóxicas.

Propiedades físicas

- Densidad aparente al 12% de humedad
750 kg/m³ semiligera
- Estabilidad dimensional
 - Coeficiente de contracción volumétrico
- % medianamente nerviosa
 - Relación entre contracciones
1,6 sin tendencia a atear
- Dureza (Chaláis-Meudon)
- semidura



Propiedades mecánicas



Durabilidad: Durable.

Impregnabilidad:

Duramen: Poco impregnable.

Procedencia



Mecanización

- **Aserrado:** -
- **Secado:** Riesgo de fendas y manchas.
- **Cepillado:** Alguna dificultad si la fibra es entrelazada.
- **Encolado:** Fácil.
- **Clavado y atornillado:** Fácil.
- **Acabado:** Fácil.

Aplicaciones

- Mobiliario y ebanistería.
- Suelos al exterior.
- Construcciones navales.
- Chapas para recubrimientos decorativos.
- Recipientes para alimentos y productos químicos.