

## POMELÉ DE SIPO

*Entadrophagma utile Sprague*




### Descripción de la madera


- **Albura:** Blanco rosáceo.
- **Duramen:** Marrón rojizo un poco violáceo.
- **Fibra:** Recta, con frecuencia ligeramente entrelazada.
- **Grano:** Fino a medio.
- **Defectos:**

### Propiedades físicas

- Densidad aparente al 12% de humedad  
610 kg/m<sup>3</sup> semipesada
- Estabilidad dimensional
  - Coeficiente de contracción volumétrico  
0,40% estable
  - Relación entre contracciones  
1,45 sin tendencia a atear
- Dureza (Chalais-Meudon)  
3,7 Semidura



### Propiedades mecánicas



### Durabilidad:

Medianamente durable a durable.

### Impregnabilidad:

Albura: Medianamente impregnable.  
Duramen: No impregnable.

### Procedencia



### Mecanización

- **Aserrado:** Sin dificultades
- **Secado:** Velocidad media a rápida. Riesgos pequeños de deformaciones y fendas.
- **Cepillado:** Sin dificultad. Salvo el repelo que provoca las piezas con fibra entrelazada.
- **Encolado:** Sin dificultad.
- **Clavado y atornillado:** Sin dificultad.
- **Acabado:** Sin dificultad.

### Aplicaciones

- Muebles y ebanistería fina de interior y exterior. Mueble torneado.
- Carpintería de interior y exterior. Chapas decorativas.