



PRIMAVERA

Tabebuia donnell-smithii, Rose Syn.




Descripción de la madera

- **Albura y duramen:** Amarillo blanquecino o Amarillo rosado.
- **Fibra:** Recta o entrelazada.
- **Grano:** Medio a grueso.
- **Defectos:**

Propiedades físicas


- Densidad aparente al 12% de humedad
500 kg/m³ ligera
- Estabilidad dimensional
 - Coeficiente de contracción volumétrico
- % poco nerviosa
 - Relación entre contracciones
-
- Dureza (Chalais-Meudon)
 - Muy blanda



Procedencia



Propiedades mecánicas



Resistencia a flexión estática

662 kg/cm²

Módulo de elasticidad

73.000 kg/cm²



Resistencia a la compresión

- kg/cm²

Mecanización

- **Aserrado:** -
- **Secado:** Fácil. No presenta apenas riesgo de deformaciones o fendas.
- **Cepillado:** Sin problemas. Cuando la fibra es entrelazada se recomienda reducir el ángulo de ataque de las cuchillas.
- **Encolado:** Fácil.
- **Clavado y atornillado:** Fácil.
- **Acabado:** Fácil.

Durabilidad: No durable.

Impregnabilidad:

Albura: Impregnable.

Duramen: Poco impregnable.

Aplicaciones

- Mobiliario y ebanistería.
- Hélices de aviones.
- Carpintería interior de lujo.
- Chapas para recubrimientos decorativos.

