



RAÍZ DE MORERA

Morus alba, L.



Descripción de la madera

- **Albura:** Blanca.
- **Duramen:** Amarillo moderado a fuerte.
- **Fibra:** Recta.
- **Grano:** Medio.
- **Defectos:**

Propiedades físicas


- Densidad aparente al 12% de humedad
724 kg/m³ semipesada
- Estabilidad dimensional
 - Coeficiente de contracción volumétrico
0,48 % medianamente nerviosa
 - Relación entre contracciones
1,39
- Dureza (Chalais-Meudon)



Procedencia



Propiedades mecánicas



Resistencia a flexión estática
1.326 kg/cm²

Módulo de elasticidad
85.000 kg/cm²



Resistencia a la compresión
337 kg/cm²

Mecanización

- **Aserrado:** Sin dificultades.
- **Secado:** Sin dificultades.
- **Cepillado:** Sin dificultades.
- **Encolado:** Sin dificultades.
- **Clavado y atornillado:** Sin dificultades.
- **Acabado:** Sin dificultades.

Aplicaciones

- Ebanistería.
- Carretería.
- Tonelería.
- Mangos de herramientas

Durabilidad: Durable.

Impregnabilidad: Poco impregnable.



MADERAS Y CHAPAS
BLANQUER

www.blanquer.com

+34 96 120 19 63

blanquer@blanquer.com