

RAULI

Nothofagus procera, Oerst.



Descripción de la madera


- **Albura:** Blanco amarillento.
- **Duramen:** Rosa a rojo oscuro.
- **Fibra:** Recta.
- **Grano:** Fino.
- **Defectos:**

Propiedades físicas

- Densidad aparente al 12% de humedad
575 kg/m³ ligera
- Estabilidad dimensional
 - Coeficiente de contracción volumétrico
% medianamente estable.
 - Relación entre contracciones
2
- Dureza (Chalais-Meudon)




Propiedades mecánicas



Durabilidad: Poco durable a durable.

Impregnabilidad: No impregnable.

Procedencia



Mecanización

- **Aserrado:** -
- **Secado:** Ha de realizarse lentamente.
- **Cepillado:** Sin problemas.
- **Encolado:** Fácil.
- **Clavado y atornillado:** Fácil.
- **Acabado:** Fácil.

Aplicaciones

- Traviesas.
- Carpintería interior y exterior.
- Obra hidráulicas.
- Ebanistería.