



SICOMORO FRISÉ

Acer pseudoplatanus, Falk.




Descripción de la madera


- **Albura y duramen:** Blanco o amarillo claro.
- **Fibra:** Recta u ondulada.
- **Grano:** Fino.
- **Defectos:**

Propiedades físicas

- Densidad aparente al 12% de humedad
630 kg/m³ semipesada
- Estabilidad dimensional
 - Coeficiente de contracción volumétrico
0,43 % estable
 - Relación entre contracciones
1,7 sin tendencia a atear
- Dureza (Chalais-Meudon)
4,7 Semidura



Propiedades mecánicas




Durabilidad: Sensible.

Impregnabilidad:

Albura: Impregnable.
Duramen: Impregnable.

Procedencia



Mecanización

- **Aserrado:** Sin dificultades
- **Secado:** Fácil, de medio a rápido. Riesgo de coloración.
- **Cepillado:** Sin dificultad.
- **Encolado:** Sin dificultad.
- **Clavado y atornillado:** Sin dificultad.
- **Acabado:** Sin dificultad.

Aplicaciones

- Muebles y ebanistería fina de interior. Talla, torneados y muebles curvados
- Carpintería de huecos y revestimientos.
- Chapas decorativas

